TECHNIQUE

FICHE

AEROTAC

Colle néoprène adhérence extrême

- Convient pour le collage de nombreux matériaux poreux et non poreux.
- Convient aussi bien pour un collage permanent que pour un collage temporaire.
- Idéale pour coller les moquettes, tapis, liège, caoutchouc, revêtements divers, caoutchouc, plastiques, carton, papier, textile, feutres, matériau isolant,...
- Adhère également sur du plastique, polyéthylène, surfaces peintes.
- Adhérence quasi-instantanée grâce aux solvants à évaporation rapide.
- Efficace de - 40 °C à + 100 °C.
- Vaporisation et rendement variables en changeant la position du pulvérisateur.
- Ne dégrade pas le polystyrène.
- Sans solvants chlorés.

APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'utilisation. Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés. Vaporiser à 20-25 cm du support à coller, excepté pour le polystyrène expansé où il faut une plus grande distance.

Collage permanent :
- Matériaux poreux : Appliquer une couche épaisse sur une seule face, assembler les matériaux avant séchage.
- Matériaux non poreux : Appliquer la colle sur les deux faces à coller. Après 2 à 5 min de séchage, assembler les matériaux.

Collage temporaire :
Vaporiser une couche mince et uniforme sur le matériau, laisser sécher 1 à 3 min avant d'assembler les matériaux.

Retourner l'aérosol et purger la valve et le diffuseur pour éviter les bouchages.

CARACTERISTIQUES

Volume net : 500 ml.
Gaz propulseurs : propane, butane.
Temps de séchage : 2-5 min à 20°C
Temps libre : 45 min maximum à 20°C
Résistance à la chaleur :
- environ 80 °C au test chargé
- environ 100 °C au test court sans charge.