TECHNIQUE

FICHE

PROCOLLE MULTIX

Adhésif anaérobie “4 en 1”

- Etanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques.
- Fixation cylindrique.
- Freins filets.
- Etanchéité “plan de joints”.
- Répartition optimale sur les pièces à assembler.
- Réduction du nombre de produits.
- Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable).
- Dosage précis, fonctionne à 360°.
- Application rapide.
- Ne sèche pas dans l’emballage.



APPLICATION

• ASSEMBLAGE :
Les surfaces internes et externes doivent être propres, parfaitement dégraissées et sèches.
Lors de la premièreutilisation, appuyer plusieurs fois sur la pompe pour permettre l’amorçage. Appliquer le produit selon les schémas, sur la partie mâle à 360° ou sur une face du joint. Assembler et serrer les parties à raccorder pour obtenir l'alignement souhaité. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5°C.
• DÉSASSEMBLAGE :
Démonter avec des outils à main classiques. Les pièces peuvent être nettoyées avec du PRESTO ORANGE ou PRESTO 75 et avec l’aide d’une brosse métallique.

Faire un test préalable en cas de raccord plastique. Ne pas utiliser dans des installations transportant de l’oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène. Ne pas utiliser pour l’étanchéité vis à vis du chlore ou d’autres oxydants forts.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide vert.
Base chimique : diméthacrylate.
Densité : 1,12 environ.
Viscosité : (mPa.s – cône/plan) : 4000 à 8000 thixotrope.
Vitesse de polymérisation : rapide.
Temps de prise sur vis M10 en acier : 60 - 80 minutes.
Temps de prise sur vis M10 en laiton : < 5 minutes.
Temps de mise en service : 1 à 3 heures.
Jeu maxi : 0,2 mm.
Diamètre maxi en pouces : 1,5".
Résistance finale après : 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES DU POLYMÈRE
Couple de rupture, assemblage libre, (DIN 54454) : 10 à 20 Nm.
Résistance au cisaillement (DIN 54452) : 20 - 40 N/mm2
.
Plage de températures : - 50 à + 150 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.